



1434

INFORMACYJNA KARTA TECHNICZNA

Folia budowlana FOLSTYL STANDARD

Data wydania: 05.11.2020

Wydanie: II

Folia budowlana FOLSTYL STANDARD jest to elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest:

- regulacja przenikania wody i/lub pary wodnej przez ścianę, podłogę lub dach;
- zapobieganie podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migrację wody z jednej części ściany do drugiej i niedopuszczenia do przedostawania się wody do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku;
- zabezpieczenia wnętrza budynku przed wodą wnikającą od góry w murach kominów i attyk.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna								
EN 13984:2013								
EN 14909:2012								
Zastosowanie				Typ tworzywa sztucznego				
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – TYP A Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – TYP A				LDPE				
Właściwość	Metody badawcze	Jednostka miar	Wartość					
			FOLSTYL STANDARD 0,20	FOLSTYL STANDARD 0,30	FOLSTYL STANDARD 0,40	FOLSTYL STANDARD 0,50		
Część normatywna								
1.	Wodoszczelność (2kPa)	PN-EN 1928 met. A	-	Zgodna				
2.	Odporność na uderzenie	PN-EN 12691 met. B	mm	NPD				
3.	Trwałość Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni)	PN-EN 1296	-	Zgodne				
		PN-EN 1931	-					
	Odporność chemiczna	PN-EN 1847	-					
	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni) (2kPa)	PN-EN 1296 PN-EN 1928	-					
	Odporność na alkalia	PN-EN 1847 PN-EN 1928	-					
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie	W P	PN-EN 12310-1	N	35	65	70	80
					35	65	70	80
5.	Wytrzymałość złącza	W P	PN-EN 12317-2	N/50mm	45	65	80	90
					45	65	80	90
6.	Odporność na niską temperaturę	PN-EN 495-5	-	NPD				
7.	Opór dyfuzyjny pary wodnej	PN-EN 1931	(m ² *s*Pa)/kg	2*10 ¹¹ ± 60%		3,5 * 10 ¹¹ ± 60%		
8.	Maksymalna siła rozciągająca	W P	PN-EN 12311-2	N/50mm	40	55	70	80
					30	40	50	60
9.	Wydłużenie przy zerwaniu	W P		%	≥ 100			
					≥ 100			
10.	Reakcja na ogień	PN EN ISO 11925-2	-	Klasa F				
11.	Substancje niebezpieczne	-	-	NPD				
Część informacyjna								
12.	Grubość	PN EN 1849-2	mm	0,20(± 50%)	0,30(± 50%)	0,40(± 50%)	0,50(± 50%)	
13.	Gramatura		g/m ²	92 (±10%)	138(±10%)	184(±10%)	230(±10%)	
14.	Wymiary	PN-EN 1848-2	Długość nawoju *	m	(20–100) ± 5%			
			Szerokość *	m	2, (4-12) ± 5% lub wg uzgodnień z odbiorcą		(5-6) ± 5%	
			Prostoliniowość	-	Odchyłka od prostoliniowości nie większa niż 75mm na 10m długości wyrobu			
15.	Wady widoczne	PN-EN 1850-2	-	Brak				

* lub wg uzgodnień z odbiorcą

INFORMACJA REACH

Ten produkt spełnia definicję wyrobu w rozumieniu artykułu 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które są uwalniane w sposób zamierzony podczas normalnych i racjonalnych warunków stosowania. Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Karta Charakterystyki nie jest wymagana w celu wprowadzenia wyrobu do obrotu, transportu lub jego użytkowania. Zgodnie z naszą wiedzą i zapewnieniami naszych dostawców polimery oraz wszelkie dodatki wykorzystywane w produkcji wyrobu nie zawierają substancji (SVHC) z listy kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo oraz są zgodne z załącznikiem XVII REACH.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Wartości gwarantowane odpowiednich parametrów technicznych są każdorazowo uzgadniane z odbiorcą. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.